

# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.  
 Pol Ind. San Vicente, nave 17  
 08755- Castellbisbal (Barcelona)  
 Tlf. +34.93.772.46.31  
 Fax. +34.93.772.16.67  
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC	<b>2018T</b>
DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	<b>MALLA SEMIBLOQUE COLORES</b>
SECTOR/SECTOR	<b>FORRERIA CONFECCION</b>

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	<b>100%PA</b>			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	<b>≥160</b>	cm	UNE-EN 1773:97			N/5cms.	UNE-EN ISO 13934:99
PESO / WEIGHT	<b>65+5%</b>	gr/m <sup>2</sup>	UNE 40600-6 / ISO 7211/6				

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
LAVADO / WASHING 40°C		%		L		%	
	<b>±3</b>			T			
ESTÁTICO / STATIC 90" 170°C		%		L		%	
	<b>±3</b>			T			
ESPESOR / THICKNESS		mm		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
				L		%	
				T			
				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
				L		N	UNE 40404 / NF G 07-055
				T			

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
SECO / DRY	<b>4/5</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12			escala visual/range	SN 198525
HÚMEDO / WET	<b>4/5</b>						
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
AGUA / WATER	<b>4/5</b>	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05			escala visual/range	BS 5811
SUDOR / PERSPIRATION	<b>4/5</b>						
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	<b>4/5</b>	e.a.	UNE-EN ISO 105-B-02:01	ABRASIÓN MARTINDALE			
				aspecto / appearance		escala visual/range	UNE-EN ISO 12947:99
				pérdida de masa / loss in mass		%	

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS				OBSERVACIONES / REMARKS			
				<b>Values of the dinamometer are orientatives</b>			

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS			