

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC	2019T
DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	MALLA SEMIBLOQUE COLOURS
SECTOR/SECTOR	FORRERIA CONFECCION

<i>CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS</i>				<i>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PA			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥160	cm	UNE-EN 1773:97		210	N/5cms.	UNE-EN ISO 13934:99
PESO / WEIGHT	55+-5%	gr/m ²	UNE 40600-6 / ISO 7211/6	L	150		
<i>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS</i>				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
				L	42	%	
				T	84		
				ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
				L		%	
				T			
				RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
				L		N	UNE 40404 / NF G 07-055
				T			
				PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	SN 198525
<i>CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS</i>				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
						escala visual/range	BS 5811
				ABRASIÓN MARTINDALE			
				aspecto / appearance		escala visual/range	UNE-EN ISO
				pérdida de masa / loss in mass		%	12947:99
				<i>OBSERVACIONES / REMARKS</i>			
				Values of the dinamometer are orientatives			
<i>CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS</i>							