FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM

YONASH €España, S.A.
Pol Ind. San Vicente, nave 17
08755- Castellbisbal (Barcelona)
Tlf. +34.93.772.46.31
Fax. +34.93.772.16.67
E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO / FABRIC **4071G2**

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION **MICROTAX DOBLE FAZ**

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PES		
ANCHO / WIDTH	160	cm	UNE-EN 1773
PESO / WEIGHT		gr/m²	

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE				
LAVADO / WASHING 40ºC	L	±3	%	
	T	±3		
ESTÁTICO / STATIC 60" 205ºC	L	-	%	
	T	-		
ESPESOR / THICKNESS		-	mm	UNE EN ISO 5084

CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS

ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
SOLIDEZ FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING			
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12
HUMEDO / WET	≥4		
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOUR FASTNESS			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01
SUDOR / PERSPIRATION	≥4		UNE-EN ISO 105-E04
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	–	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS -TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENSAYO /TEST		VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH				
	L	≥400	N/5 cms.	UNE-EN ISO 13934
	T	≥300		
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK				
	L	50–90	%	
	T	65–185		
ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N				
	L	9–14	%	
	T	12–60		
RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH				
	L	13–31	N	UNE 40404
	T	9–11		
PILLING MARTINDALE 15000 CICLOS / CYCLES				
		≥4	escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-2
PILLING ICI 54000 CICLOS / CYCLES				
			escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-1
ABRASIÓN MARTINDALE				
aspecto / appearance		≥4	escala visual/range	UNE-EN ISO 12947-4
pérdida de masa / loss in mass		–	%	UNE-EN ISO 12947-3

OBSERVACIONES / REMARKS

Los valores dinamétricos son orientativos y referidos a las muestras analizadas.

The break strenght results are orientatives and refered to the analysed samples.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS