

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FORM



YONASH España, S.A.
 Pol Ind. San Vicente, nave 17
 08755- Castellbisbal (Barcelona)
 Tlf. +34.93.772.46.31
 Fax. +34.93.772.16.67
 E-mail: yonash@yonash.es

ARTÍCULO/FABRIC 4090
 DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION VELONIL
20 COLUMNAS / 11 MALLAS

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES / STRUCTURAL CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS			
ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA	ENSAYO / TEST	VALOR	UNIDAD	NORMATIVA
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% PES			RESISTENCIA TRACCIÓN / BREAKING STRENGTH			
ANCHO / WIDTH	≥160	cm	UNE-EN 1773		L >554	N/5cms.	UNE-EN ISO 13934
PESO / WEIGHT	130±5%	gr/m ²	UNE 40600-6		T >127		
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION BREAK			
ENSAYO / TEST					L 49	%	
ENCOGIMIENTO / SHRINKAGE					T 92		
LAVADO / WASHING 40°C	L -4	%		ALARGAMIENTO BAJO CARGA 50N / ELONGATION AT 50 N			
	T -3				L		%
ESTÁTICO / STATIC 90" 170°C	L -	%		RESISTENCIA DESGARRO / TEARING STRENGTH			
	T -				L		N
ESPESOR / THICKNESS	-	mm	UNE EN ISO 5084	RESISTENCIA PERFORACION (Bola de 20mm)			
CARACTERÍSTICAS DE TINTURA / DYEING CHARACTERISTICS				PILLING ICI 18000 CICLOS / CYCLES			
ENSAYO / TEST					≥3	escala visual/range	UNE-EN ISO 12945-1
SOLIDEZ FROTE / FASTNESS TO RUBBING				ABRASIÓN MARTINDALE			
SECO / DRY	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12	aspecto / appearance		-	escala visual/range
HUMEDO / WET	≥4			pérdida de masa / loss in mass		-	%
SOLIDEZ TRATAMIENTOS HÚMEDOS / COLOURFASTNESS				OBSERVACIONES / REMARKS			
AGUA / WATER	≥4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E01	Los valores se refieren a la muestra analizada			
SUDOR / PERSPIRATION	≥4		UNE-EN ISO 105-E04				
SOLIDEZ LUZ / LIGHTFASTNESS	≥4	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02				
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO / CARE CONDITIONS							